

# ESPACIOS ESTUCO APLIQ

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO-CEMENTICIO TEXTURIZABLE EN POLVO. DISPONIBLE EN TRES GROSORES DE GRANO.

## DESCRIPCIÓN

**ESPACIOS ESTUCO APLIQ** es un acabado impermeable en polvo, elaborado a base de cemento, agregados de granulometría controlada y resinas sintéticas, que al contacto con el agua forman una pasta fácil de manejar, que se emplea para lograr acabados decorativos y uniformes con excelentes propiedades de impermeabilidad, adherencia y resistencia sin agrietamientos.

## USOS

**ESPACIOS ESTUCO APLIQ** se recomienda para:

- Eliminar el repellido, el afinado y la pintura, en interiores obteniéndose acabados decorativos y texturizados.
- Para proteger tabique y decorar muros de concreto, ladrillo, block, tabicón y decorar muros de concreto ladrillo, block, tabicón, paneles de asbesto-cemento, etc.

## VENTAJAS

- **ESPACIOS ESTUCO APLIQ** es altamente resistente.
- Ahorro en tiempo de construcción. Con una sola aplicación se eliminan tres operaciones, lo que permite obtener un mayor avance en obra.
- **ESPACIOS ESTUCO APLIQ** se puede aplicar con llana, tiroleta de aire y mecánica.
- Permite una gran variedad de acabados y texturas.
- **ESPACIOS ESTUCO APLIQ** no requiere de especialistas para su aplicación.
- Mejor control y administración de materiales, con calidad uniforme controlada en fábrica.
- **ESPACIOS ESTUCO APLIQ** se encuentra disponible en tres tipos de grano:
  - **ESPACIOS ESTUCO FINO APLIQ**
  - **ESPACIOS ESTUCO MEDIO APLIQ**
  - **ESPACIOS ESTUCO GROSUO APLIQ**
- Bajo pedido, se puede fabricar en varios colores.

## FORMA DE EMPLEO

- La superficie debe estar limpia, libre de impurezas, polvo, aceite, pintura u otros materiales mal adheridos que puedan impedir la correcta adherencia del **ESPACIOS ESTUCO APLIQ**.
- Si existiera pintura en la superficie deberá eliminarse mediante cepillo de alambre, para obtener una adherencia adecuada, si la superficie presenta salpicaduras de cemento o machas de aceite se deberá limpiar o eliminar empleando **GUARDQUIM PREP LIMPIAMUROS** lavando posteriormente con agua perfectamente la superficie.
- Para lograr acabados con color uniforme es necesario llevar a cabo un fondeo de la superficie con **ESPACIOS SOTOFONDO**. El rendimiento es de aproximadamente 2 kg/m<sup>2</sup> y el tiempo de secado al tacto es de 30 min.
- **ESPACIOS ESTUCO APLIQ** viene listo para usarse, en un recipiente limpio mezcle perfectamente con agua limpia en relación de 4 kg/L de agua (10 L de agua por saco de 40 kg de **ESPACIOS ESTUCO APLIQ**), hasta obtener un producto homogéneo. La mezcla deberá prepararse de preferencia con equipo mecánico, en caso de elaboración manual ésta deberá agitarse 15 minutos después de haber sido preparada.

- Mezcle el material que pueda usar en la primera media hora, ya que después de este tiempo se puede resecar y perder algunas de sus propiedades. Aplique **ESPACIOS ESTUCO APLIQ** por medio de llana, tirolera manual o compresor.

## RECOMENDACIONES

- No usar **ESPACIOS ESTUCO APLIQ** sobre aplanados de yeso, superficies vítreas, superficies impermeabilizadas o con pintura de temple, aceite o barniz.
- Si cuando esté aplicando **ESPACIOS ESTUCO APLIQ** la superficie se reseca, vuelva a humedecer la superficie y continúe aplicando el producto.
- Al terminar conviene rociar con agua el material aplicado, tantas veces como sea necesario, especialmente en climas calurosos y secos. Si desea una superficie más tersa, utilice una esponja húmeda para eliminar irregularidades en su acabado o alisar con llana metálica.
- No debe aplicarse bajo la lluvia.
- No se recomienda para pisos.

## PRESENTACIÓN

**ESPACIOS ESTUCO APLIQ** se surte en:  
Saco de 40 kg.

## RENDIMIENTO TEÓRICO

**ESPACIOS ESTUCO APLIQ** rinde aproximadamente 2 a 2.5 kg/m<sup>2</sup> como aplanado (una sola capa) y si se utiliza como aplanado y texturizado (dos capas), su rendimiento aproximado es de 4 a 4.5 kg/m<sup>2</sup> dependiendo de la rugosidad de la superficie.

## TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Polvo blanco
Densidad	ASTM D-1475	2.0 – 2.2 g/ml
Vida útil (Pot life)	Funcional	30 min
Adherencia sobre el muro	Funcional	Excelente

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

## ALMACENAJE

En envase original cerrado y bajo techo **ESPACIOS ESTUCO APLIQ** mantiene sus propiedades por 9 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecamac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.mx](mailto:resuelve@imperquimia.mx) [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.