



ESPACIOS SEMI-MATE 10000

PINTURA FLEXIBLE CON MAGNÍFICO PODER CUBRIENTE Y BLANCURA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA DE ALTO DESEMPEÑO PARA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUROS EN INTERIORES Y EXTERIORES.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS SEMI-MATE 10000 es una pintura acrílica sin plomo, formulada a base de resina acrílica emulsionada, cargas seleccionadas, pigmentos de alta calidad y productos químicos que le confieren excelentes propiedades de buena lavabilidad, poder cubriente, así como acabados agradables y de larga duración.

PRESENTACIÓN

- Tambo de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.
- Bote de 1 lt.

USOS

Como pintura de muy buena calidad en superficies exteriores e interiores de yeso, cemento, concreto, aplanados, entre otros; logrando un acabado semi-mate decorativo y con un muy buen poder cubriente.

VENTAJAS

- **ESPACIOS SEMI-MATE 10000** reúne en una sola pintura propiedades de alto poder cubriente, flexibilidad y duración.
- Excelente resistencia al lavado.
- Se diluye con agua.
- Acabado terso de elegante apariencia semi-mate.
- Con **ESPACIOS SEMI-MATE 10000** se obtienen altos rendimientos.
- Disponible en una gran variedad de colores del Sistema de Igualación Espacios de Imperquimia.
- Rápido secado y buena retención de color.
- **ESPACIOS SEMI-MATE 10000** es una pintura ecológica, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Si existe pintura anterior en mal estado y mal adherida, retírela.
- La superficie por pintar deberá estar seca, libre de polvo y grasas.
- Para superficies nuevas de yeso, use nuestro **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** (Sellador para superficies porosas), mezclando hasta 5 partes de agua por una de sellador; en superficies demasiado porosas recomendamos emplear 3 partes de agua por una de **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2** y aplique con brocha o rodillo dejando secar de 30 a 40 minutos antes de aplicar **ESPACIOS SEMI-MATE 10000**.
- En caso que existan irregularidades en la superficie utilice **ESPACIOS RESANADOR** para emplatascar los defectos.

NOTA: Cuando la superficie sea mortero (aplanado) se tiene que dejar secar perfectamente y aplicar el sellador diluido 5 partes de agua por una de sellador dejando secar de 3 a 4 horas o más en clima húmedo antes de aplicar **ESPACIOS SEMI-MATE 10000**. Cuando el aplanado sea un tono muy gris, o se tengan manchas muy intensas de la pintura, se recomienda fondear con el mismo producto.

b) APLICACIÓN:

- Agite **ESPACIOS SEMI-MATE 10000** antes de usarse.
- Para aplicación con brocha o rodillo agregue un 15% de agua limpia y cuando se use equipo de aspersión, agregue como máximo un 20%. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Mejores resultados se logran aplicando dos manos de **ESPACIOS SEMI-MATE 10000** dejando secar una hora entre mano y mano.
- El secado total de **ESPACIOS SEMI-MATE 10000** se obtiene en promedio a los 90 minutos (Dependiendo de las condiciones ambientales).
- Las brochas y equipos usados para la aplicación, deben lavarse con agua y jabón inmediatamente después de usarse.

RECOMENDACIONES

- No utilice **ESPACIOS SEMI-MATE 10000** en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No aplicar en exteriores cuando amenace con lluvia o en temperaturas menores a 5 °C.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.

RENDIMIENTO TEÓRICO

ESPACIOS SEMI-MATE 10000 rinde de 8 a 10 m² por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas.

ESPACIOS SEMI-MATE 10000

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido viscoso
Color	-----	Blanco y colores de línea
Acabado	-----	Semi-mate
% Material no volátil	ASTM D-2369 NMX-C-425-ONNCCCE-2003	49 - 51% en peso
Densidad	ASTM D-1475 NMX-U-019-1974	1.28 - 1.30 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25 °C	ASTM D-2196 NMX-C-450-ONNCCCE-2019	12 000 - 14 000 cps
Lavabilidad	ASTM D-2486 NMX-C-429-ONNCCCE-2003	10 000 - 12 000 ciclos
pH	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011	9,0 - 9,5
Finura Hegman	ASTM D-1210 NMX-U-123-SCFI-2003	5 - 6
Brillo 60° unidades	ASTM D-523 NMX-U-093-SCFI-2012	25 a 35
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130-SCFI-2019	30 - 40 minutos
Secado total a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130 SCFI-2019	8 h (promedio)
Estabilidad en el envase	ASTM D-1849 NMX-C-450-ONNCCCE-2019	24 meses
Garantía	-----	10 años

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase cerrado protegido de los rayos solares, en lugar fresco y seco, **ESPACIOS SEMI-MATE 10000** conserva sus propiedades por 24 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.