

GUARQUIM PREP MADERCIDE

EFFECTIVO PROTECTOR ANTIPOLILLA PARA MADERA A BASE DE PENTAFLUOROFENOL QUE PERMITE EL BARNIZADO O PINTADO POSTERIOR.

DESCRIPCIÓN

GUARQUIM PREP MADERCIDE es un líquido ámbar transparente elaborado a base de agentes protectores químicos de alta penetración, pentaclorofenol y solventes de la más alta calidad, los cuales le confieren al producto la propiedad de conservar la madera contra los insectos xilófagos (polilla, comején, termitas, etc.); así como para evitar la putrefacción y agrietamientos por resecaimiento.

USOS

GUARQUIM PREP MADERCIDE es ideal para la protección y conservación de: muebles, lambrines, cimbras, vigas, polines, marcos, puertas, pisos de duela y parquet; y para cualquier tipo de madera que se utilice en la construcción y se requiera preservar por largo tiempo.

Como sellador para todo tipo de madera.

VENTAJAS

- **GUARQUIM PREP MADERCIDE** penetra profundamente en la madera.
- La película del **GUARQUIM PREP MADERCIDE** no mancha y seca rápidamente.
- Aumenta considerablemente la vida de la madera.
- No modifica la apariencia de la madera.
- No contiene agua por lo que no "hincha" la madera.
- Sirve como base para barnizar o pintar la madera.
- Se aplica tal como viene sobre la madera.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera por tratar deberá estar seca, limpia y libre de polvo, grasa, pintura o barniz que impidan la penetración del **GUARQUIM PREP MADERCIDE**.

b) APLICACIÓN

Antes de aplicar el producto deberá agitarse.

APLICACIÓN POR INMERSIÓN TOTAL

Se introduce las piezas de madera dentro de un recipiente que contenga el **GUARQUIM PREP MADERCIDE** (sin diluir) por espacio de 15 minutos, tiempo en que se logra una buena impregnación.

NOTA: El tiempo variará dependiendo de la porosidad y espesor de la madera.

Posteriormente se dejan secar las piezas en ambiente ventilado y evitando el contacto con el agua.

El tiempo de secado dependerá de la saturación de la madera.

APLICACIÓN SUPERFICIAL

- Aplique **GUARQUIM PREP MADERCIDE** (sin diluir) sobre la madera por medio de una brocha de pelo o pistola de aire. Para esto es necesario aplicar dos manos o más, hasta que la madera haya absorbido al máximo al **GUARQUIM PREP MADERCIDE**

el número de manos dependerá del grado de humedad y porosidad de la madera a tratar.

- Después de cada mano es conveniente dejar secar la madera antes de aplicar la siguiente mano.
- En el caso de que ya haya penetrado la polilla, se recomienda inyectar el **GUARQUIM PREP MADERCIDE** en cada perforación empleando jeringa hipodérmica.
- Una vez que seca el **GUARQUIM PREP MADERCIDE**, la madera estará protegida y lista para recibir un recubrimiento si así lo requiere.
- Los equipos y herramientas se deberán lavar inmediatamente con un solvente convencional (aguarrás o thinner).

RECOMENDACIONES

• No diluya ni mezcle con otros solventes **GUARQUIM PREP MADERCIDE**, utilícelo tal y como viene.

• Debe evitarse la presencia de flamas o chispas durante su aplicación.

• Después de haber aplicado **GUARQUIM PREP MADERCIDE** se deja reposar la madera, por un período de aproximadamente 24 hrs., después se puede pintar, barnizar o aplicar laca sin problema alguno.

• Evite el contacto prolongado con la piel; así como la prolongada inhalación de sus vapores.

• Mantener los envases cerrados guardados en un lugar seco, no lo deje al alcance de los niños, no fume ni coma durante su manipulación.

• En caso de ingestión accidental no provoque el vómito. Acuda inmediatamente al médico.

• Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.

RENDIMIENTO TEÓRICO

GUARQUIM PREP MADERCIDE rinde de 5 a 6 m² por litro.

NOTA: El rendimiento del protector puede variar considerablemente dependiendo de la porosidad de la madera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido
Color	-----	Café
Densidad	ASTM D-1475	0.78 - 0.80 g/cc

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En sus envases originales, cerrados y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, **GUARQUIM PREP MADERCIDE** conserva sus propiedades por 12 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, CP 55755. **Atención al Cliente:** 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.