

GUARDQUIM THERMO VAP HI

RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR DE AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN SUPERFICIES CALIENTES O FRÍAS.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM THERMO VAP HI es un recubrimiento bituminoso impermeable emulsionado en agua para la protección de aislamientos térmicos de superficies calientes.

USOS

Se emplea para proteger materiales aislantes en sistemas calientes.

VENTAJAS

- Tiene buena resistencia química y a la abrasión, no escurre con temperaturas altas.
- Permite la salida del vapor de agua.
- Forma una película flexible que no se cuartea con los cambios de temperatura.

FORMA DE EMPLEO

GUARDQUIM THERMO VAP HI se aplica con brocha o equipo de aspersión sobre superficies limpias y secas. Procurando aplicar dos capas cubriendo perfectamente el área a tratar.

NOTA: Sobre materiales aislantes a base de silicato de magnesio y calcio es conveniente aplicar una mano uniforme de IMPERCOAT PRIMARIO SL, antes de aplicar el GUARDQUIM THERMO VAP HI.

RENDIMIENTO TEÓRICO

GUARDQUIM THERMO VAP HI rinde de 1.5 m²/lt a una capa.

PRESENTACIÓN

GUARDQUIM THERMO VAP HI se surte en:

- Tambo de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Pastoso
Color	-----	Café oscuro
Viscosidad Castor Seavers	NES-M0084	14 - 16 seg.
Densidad	ASTM D-1475	1.1 - 1.3 g/cc
pH	ASTM E-70	9.5

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase original y cerrado, GUARDQUIM THERMO VAP HI conserva sus propiedades durante 6 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.