GUARDQUIM VIAL BLACKPAV

RECUBRIMIENTO PROTECTOR Y EMBELLECEDOR PARA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A PRUEBA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DERIVADOS DEL PETRÓLEO.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM VIAL BLACKPAV es una emulsión bituminosa de color negro, elaborada a partir de brea de hulla, cargas inertes, resinas acrílicas y pigmentos seleccionados, por lo que es un recubrimiento de gran resistencia a hidrocarburos, fricción e intemperismo.

USOS

- **GUARDQUIM VIAL BLACKPAV** ésta especialmente diseñado para renovar la apariencia, proteger y embellecer pavimentos asfálticos, en carreteras, calles, estacionamientos, etc.

VENTAJAS

GUARDQUIM VIAL BLACKPAV:

- Resiste combustibles derivados del petróleo.
- Mantiene más el color de los pavimentos.
- Viene listo para usarse, puede diluirse hasta con un 10% de agua.
- Su aplicación es en frío.
- Funciona en todo tipo de clima, no escurre ni se agrieta.
- No es inflamable.
- Aplicación rápida y sencilla sobre todo tipo de superficies.
- Es ecológico, no contiene solventes tóxicos ni inflamables.

FORMA DE EMPLEO

Limpie el área a recubrir, retirando falsas adherencias de asfalto existente, por lo cual se deberá proteger coladeras con el fin de evitar que el material se vaya por ellas durante el proceso de limpieza.

GUARDQUIM VIAL BLACKPAV puede ser aplicado con cepillo, de la manera siguiente: el material será vertido sobre la superficie previamente seca y libre de aceite, polvo o grasas; cubriendo perfectamente toda el área a renovar.

Aplique la primera mano de **GUARDQUIM VIAL BLACKPAV** uniformemente sobre la superficie a proteger.

Una vez seca la primera capa proceda a aplicar la segunda mano de **GUARDQUIM VIAL BLACKPAV**.

Mezclando 25% de **GUARDQUIM ARENA SÍLICE No.1** se hace más resistente al tránsito y al reblandecimiento en climas cálidos.

En caso de baches/depresiones, es necesario rellenarlas previamente con **GUARDQUIM VIAL BACHEADOR**. Si se aplica el **GUARDQUIM VIAL BLACKPAV** en espesores mayores a 2.0 mm, se formarán zonas blandas en las que se marcaran las llantas y se desprenderá el recubrimiento.

Nota: Evite que el material una vez aplicado entre en contacto con agua o lluvia antes de secar completamente.

RENDIMIENTO TEÓRICO

1.0 a 1.5 m²/L por capa.

Sólidos en volumen aproximados: 34–35% (sin diluir).

PRESENTACIÓN

- Tambo de 200 L.
- Cubeta de 19 L.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido semi viscoso
Color	-----	Negro
pH	ASTM D–2369	9.0
% Material no vólatil	ASTM D–70	36–40%
Densidad	ASTM D–2196	1.05–1.09 g/cc
Viscosidad Brookfield Ag. 6; 10 r.p.m.; a 25 ºC	ASTM D–1640	4000–8000 cps.

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase original, cerrado y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, **GUARDQUIM VIAL BLACK PAV** conserva sus propiedades durante 12 meses.

Nota: Evite temperaturas menores a 4 °C y mayores de 90 °C.

Este documento sustituye toda literatura publicada con anterioridad.
DERECHOS RESERVADOS 03–2003–060513064600–01