



## IMPERCOAT PRIMARIO H

**IMPRIMADOR ASFÁLTICO BASE SOLVENTE. ALTO DESEMPEÑO PLUS.**

### DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT PRIMARIO H es un líquido asfáltico negro de baja viscosidad, elaborado a base de bitúmenes refinados disueltos en solventes de muy rápida evaporación, con un alto contenido de sólidos.

### PRESENTACIÓN

• Cubeta de 19 lts.

### USOS

- Como imprimador o tapa poros, promotor de excepcional adherencia en sistemas de impermeabilización a base de **IMPERCOAT VAPOR WET, IMPERCOAT VAPOR SR, UNIPLAS PLUS y DUREFLEX 700 ASL**.
- Para impermeabilizar dalas, contrarabes, superficies de asbesto-cemento, madera, etc.
- Como impermeabilizante único en muros de colindancia.
- Como primario para los selladores **IMPERCOAT CEMENTO N, IMPERCOAT CEMENTO SBS y SELLAQUIM ASFÁLTICO RH**.

### VENTAJAS

- Por su alta capacidad de penetración en elementos con poro abierto el **IMPERCOAT PRIMARIO H** permite efectuar impermeabilizaciones aún en temporadas de lluvia.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- Es fácil de aplicar.
- Se diluye con gasolina o thinner.

### FORMA DE EMPLEO

La superficie deberá estar seca, limpia y libre de polvo, grasas, aceites y falsas adherencias.

#### a) COMO IMPRIMADOR DE SUPERFICIES

Se recomienda diluir el **IMPERCOAT PRIMARIO H** con dos partes de gasolina o thinner por una parte de imprimador y aplíquelo con brocha, cepillo, escoba o equipo de aspersión, procurando que la superficie quede completamente cubierta.

#### b) COMO IMPERMEABILIZANTE ÚNICO

Aplique sin diluir el **IMPERCOAT PRIMARIO H** con brocha, procurando que toda la superficie quede bien cubierta.

### RECOMENDACIONES

- Evite que el material sea aplicado sobre superficies mojadas, ya que esto impedirá su correcta adherencia al sustrato.
- No aplique el **IMPERCOAT PRIMARIO H** en lugares mal ventilados o donde existan flamas o chispas.

### RENDIMIENTOS

- Como imprimador o tapa poros: 6 m<sup>2</sup>/lt (diluido con gasolina o thinner en proporción 2 a 1).
- Como impermeabilizante único: de 2 a 3 m<sup>2</sup>/lt (sin diluir).

### TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido
Color	-----	Negro
Densidad	ASTM D-1475	0,93 - 1,03 grs/cc.
% Material no volátil	ASTM D-2369	40 - 44% peso
Viscosidad (Copa Ford No. 4)	ASTM D-1200	11 - 13 seg.

**NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.**

#### ALMACENAJE / VIDA ÚTIL

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, el **IMPERCOAT PRIMARIO H** conserva sus propiedades durante 24 meses. En almacenajes más prolongados, agítese periódicamente.

**NOTA: Evite exposiciones a fuego directo o chispas.**

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpán, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.mx](mailto:resuelve@imperquimia.mx) [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.