



## IMPERCOAT S-20 FIBRA

**IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO FIBRATADO BASE AGUA DE USO PROFESIONAL.**

### DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT S-20 FIBRA es un recubrimiento asfáltico impermeable en forma de emulsión acuosa, no iónica, tipo clay, elaborado a partir de bitúmenes refinados, aceites plastificantes especiales y fibras de refuerzo.

### PRESENTACIÓN

- Tambo 200 lts
- Cubeta 19 lts

### USOS

- IMPERCOAT S-20 FIBRA se emplea como impermeabilizante en frío para techos de concreto, así como revestimiento de protección en cimentaciones, muros de contención, estructuras, dalas, taludes, entre otros.
- Ideal para trabajos económicos con membranas de refuerzo IMPERCOAT REFUERZO SENCILLO 30 o 40.

### VENTAJAS

- Listo para usarse, no es necesario calentarlo ni diluirlo.
- Adhiere sobre todo tipo de superficies húmedas y secas
- Puede aplicarse sin riesgo de escurecimiento hasta temperaturas de 40 °C, sobre cualquier tipo de pendiente.
- Conserva su plasticidad aun en exposiciones directas prolongadas a la intemperie.
- Su aplicación es rápida y sencilla.
- IMPERCOAT S-20 FIBRA no contiene solventes tóxicos ni inflamables.

### FORMA DE EMPLEO

#### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca, así como libre de polvos, grasas, aceites u otros materiales mal adheridos.

#### b) IMPRIMACIÓN

- Sobre la superficie previamente limpia y seca, aplique una capa de IMPERCOAT PRIMARIO SL diluido con 2 partes de agua a razón de 6 a 8 ml/l.

#### c) RESANE DE FISURAS

- En caso de existir fisuras, séllelas con IMPERCOAT CEMENTO SBS, IMPERCOAT CEMENTO N o IMPERCOAT CEMENTO E.

#### d) APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE

- Aplique con brocha o cepillo de pelo suave dos capas de IMPERCOAT S-20 FIBRA (sin diluir) sobre toda el área.
- Deje secar entre capa y capa al menos 24 hrs.
- Cuando se requiera un desempeño superior del sistema impermeable, IMPERCOAT S-20 FIBRA puede ser aplicado intercalando las membranas de refuerzo IMPERCOAT REFUERZO SENCILLO 30 o 40 entre las capas.
- Las membranas de refuerzo deberán ser colocadas simultáneamente con la capa base de IMPERCOAT S-20 FIBRA y recubierta con otra capa del impermeabilizante, la cual también podrá fungir como capa base para otra malla de refuerzo. Este procedimiento extenderá sensiblemente la duración del sistema impermeable. Se recomienda terminar el sistema con un riego de arena uniforme simultáneamente con la última capa de IMPERCOAT S-20 FIBRA.

#### e) ACABADO

- Los recubrimientos de acabado IMPERCOAT BLANC, IMPERCOAT DECOR o IMPERCOAT ALUMINIO se aplicarán cuando IMPERCOAT S-20 FIBRA esté completamente seco (de 1 a 8 días, dependiendo de las condiciones climatológicas).

### RECOMENDACIONES

- IMPERCOAT S-20 FIBRA no debe ser diluido.
- No aplicar IMPERCOAT S-20 FIBRA en temperaturas inferiores a 5 °C.
- No es conveniente su aplicación cuando amenace lluvia, evite el contacto del material con el agua antes de su completo secado.
- IMPERCOAT S-20 FIBRA no se recomienda bajo inmersión continua en agua ni en lugares donde vaya a ser sujeto a tránsito intenso.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

 1 a 1.5 lt / m<sup>2</sup> por capa.

### TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Pasta
Color	----	Café oscuro
Densidad	ASTM D-1475	1.09 - 1.12 g/cc
% Material no volátil	ASTM D-2369	40 - 42% peso
Escurecimiento	----	No escurece
pH	ASTM E-70	9.5

**NOTA:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

#### ALMACENAJE / VIDA ÚTIL

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, IMPERCOAT S-20 FIBRA conserva sus propiedades durante 18 meses.

**NOTA:** Evite temperaturas menores a 4 °C y mayores de 90 °C.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Teclamac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) [resuelve@imperquimia.mx](mailto:resuelve@imperquimia.mx) [www.imperquimia.mx](http://www.imperquimia.mx)

**GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.** garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.