

# IMPERCOAT PRIMARIO H

IMPRIMADOR ASFÁLTICO BASE SOLVENTE. ALTO DESEMPEÑO PLUS.

## DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT PRIMARIO H es un líquido asfáltico negro de baja viscosidad, elaborado a base de bitúmenes refinados disueltos en solventes de muy rápida evaporación, con un alto contenido de sólidos.

## USOS

- Como imprimador o tapa poros, promotor de excepcional adherencia en sistemas de impermeabilización a base de IMPERCOAT VAPOR WET, IMPERCOAT VAPOR SR, UNIPLAS PLUS y DUREFLEX 700 ASL.
- Para impermeabilizar dalas, contratrabes, superficies de asbestocemento, madera, etc.
- Como impermeabilizante único en muros de colindancia.
- Como primario para los selladores IMPERCOAT CEMENTO N, IMPERCOAT CEMENTO SBS y SELLAQUIM ASFALTICO RH.

## VENTAJAS

- Por su alta capacidad de penetración en elementos con poro abierto el IMPERCOAT PRIMARIO H permite efectuar impermeabilizaciones aún en temporadas de lluvia.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- Es fácil de aplicar.
- Se diluye con gasolina o thinner.

## FORMA DE EMPLEO

La superficie deberá estar seca, limpia y libre de polvo, grasas, aceites y falsas adherencias.

### a) COMO IMPRIMADOR DE SUPERFICIES

Se recomienda diluir el IMPERCOAT PRIMARIO H con dos partes de gasolina o thinner por una parte de imprimador y aplíquelo con brocha, cepillo, escoba o equipo de aspersión, procurando que la superficie quede completamente cubierta.

### b) COMO IMPERMEABILIZANTE ÚNICO

Aplique sin diluir el IMPERCOAT PRIMARIO H con brocha, procurando que toda la superficie quede bien cubierta.

## RECOMENDACIONES

- Evite que el material sea aplicado sobre superficies mojadas, ya que esto impedirá su correcta adherencia al sustrato.
- No aplique el IMPERCOAT PRIMARIO H en lugares mal ventilados o donde existan flamas o chispas.

## RENDIMIENTOS

- Como imprimador o tapa poros: 6 m<sup>2</sup>/lt (diluido con gasolina o thinner en proporción 2 a 1).
- Como impermeabilizante único: de 2 a 3 m<sup>2</sup>/lt (sin diluir).

## PRESENTACIÓN

El IMPERCOAT PRIMARIO H se surte en:

- Cubeta de 19 lts.

## TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido
Color	-----	Negro
Densidad	ASTM D-1475	0.93 - 1.03 grs/cc.
% Material no volátil	ASTM D-2369	40 - 44% peso
Viscosidad (Copa Ford No. 4)	ASTM D-1200	11 - 13 seg.

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

## ALMACENAJE

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, el IMPERCOAT PRIMARIO H conserva sus propiedades durante 6 meses. En almacenajes más prolongados, agítese periódicamente.

NOTA: Evite exposiciones a fuego directo o chispas.