



## IMPERCOAT ADHESIVO

ADHESIVO ASFÁLTICO PARA ADHERIR IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADOS UNIPLAS Y VITRONOVA. TAMBIÉN ES ÚTIL PARA ADHERIR LOSETA VINÍLICA.

### DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT ADHESIVO es un adhesivo de baja viscosidad, de color negro, formulado a base de asfaltos, productos químicos y solventes de rápida evaporación, que al ser aplicado forma una película con excelente adherencia para la aplicación del VITRONOVA y TEJA ASFÁLTICA IQ.

### PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 lts.
- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.

CSI. 072216

### USOS

- Ideal como adhesivo para la aplicación en frío de VITRONOVA y TEJA ASFÁLTICA IQ.
- Ideal como adhesivo para la aplicación en frío de UNIPLAS PLUS.
- Como impermeabilizante de aplicación en frío para techos y azoteas.

### VENTAJAS

- IMPERCOAT ADHESIVO posee una buena adherencia.
- Por su consistencia cremosa, el IMPERCOAT ADHESIVO es fácil de aplicar.
- Sella herméticamente los traslapes de cada lienzo del VITRONOVA y TEJA ASFÁLTICA IQ.
- El IMPERCOAT ADHESIVO viene listo para usarse, no es necesario calentarlo ni diluirlo.

### FORMA DE EMPLEO

#### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa y cualquier otro material mal adherido que impida la correcta adherencia del IMPERCOAT ADHESIVO. Al aplicarse sobre impermeabilizaciones antiguas, elimine cualquier impermeabilizante mal adherido.
- Si existen ampollas, córtelas en cruz, ábralas, deje secar y adhiéralas con IMPERCOAT ADHESIVO.
- Refuerce las bajadas pluviales, chaffanes, remates, tragaluces y todas las áreas problemáticas del techo, empleando nuestro IMPERCOAT CEMENTO SBS.

#### b) APLICACIÓN DEL IMPERCOAT ADHESIVO

- Antes de aplicar el adhesivo, desenrolle cada rollo sobre la superficie a recubrir para alinearlo dejando un traslape entre rollos de 9 cm., o bien cubra el traslape marcado en el rollo. Vuelva a enrollar el impermeabilizante y aplique IMPERCOAT ADHESIVO por medio de brocha, cepillo o llana metálica dentada fina a razón de 1 a 1.5 m<sup>2</sup>/lt.
- Deje secar por espacio de 10 a 15 minutos hasta que el IMPERCOAT ADHESIVO se encuentre en estado "tacking" e inmediatamente proceda a desenrollar el rollo impermeable o bien colocar la TEJA ASFÁLTICA IQ sobre la superficie, presionando ligeramente con los pies o con un rodillo a efecto de lograr una buena adhesión.
- Repita esta operación con cada rollo o teja. Proceda de igual manera en los traslapes. Por último selle los remates empleando el IMPERCOAT CEMENTO SBS o IMPERCOAT CEMENTO N, por medio de una espátula.

**NOTA:** es importante dejar orear el IMPERCOAT ADHESIVO hasta que alcance un estado "tacking" antes de colocar el impermeabilizante sobre el, de lo contrario se corre el riesgo de que aparezcan pequeños ampollamientos sobre la superficie del impermeabilizante prefabricado.

### RECOMENDACIONES

- El IMPERCOAT ADHESIVO es un producto base solvente. Su aplicación debe hacerse lejos de flamas o chispas.
- Nunca diluya el IMPERCOAT ADHESIVO con solventes, ya que perderá sus propiedades.
- En superficies húmedas o porosas, se recomienda imprimir el área con IMPERCOAT PRIMARIO H, IMPERCOAT PRIMARIO S o IMPERCOAT PRIMARIO SL.
- No es conveniente su aplicación cuando amenaza la lluvia.
- No aplicar el IMPERCOAT ADHESIVO bajo lugares con tránsito intenso.
- Contiene sustancias tóxicas cuya exposición prolongada o reiterada origina daños a la salud. Cierre bien el envase después de cada uso.
- Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.

### RENDIMIENTOS

- De 1 a 1.5 m<sup>2</sup>/lt.

**NOTA:** el rendimiento del IMPERCOAT ADHESIVO puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie.

### TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Líquido viscoso
Color	----	Negro
% Material no volátil	ASTM D-2369	71 - 75% peso
Densidad	ASTM D-1475	0.87 - 0.979 g/cc
Viscosidad Brookfield Aguja 6; 10 r.p.m., a 25 °C	ASTM D-2196	15,000 - 30,000 cps

**NOTA:** Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### ALMACENAJE / VIDA ÚTIL

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, el IMPERCOAT ADHESIVO conserva sus propiedades durante 24 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Teclamac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resolve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.