

IMPERCOAT PRIMARIO SBS

IMPRIMADOR ASFÁLTICO BASE SOLVENTE MODIFICADO CON SBS QUE GARANTIZA UNA MÁXIMA ADHERENCIA DEL SISTEMA AL SUSTRATO. INDISPENSABLE COMO PRIMARIO PARA IMPERMEABILIZANTES AUTOADHERIBLES.

DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT PRIMARIO SBS es un líquido asfáltico negro de baja viscosidad, elaborado a base de bitúmenes modificados con SBS disueltos en solventes de muy rápida evaporación con un alto contenido de sólidos.

USOS

- Como imprimador o tapa poros promotor de excepcional adherencia en sistemas de impermeabilizantes prefabricados **UNIPLAS AERO PLUS AUTOADHERIBLE** o **ALUSTICKER**.
- Para impermeabilizar dals, contra trabes, superficies de asbesto-cemento, madera, etc.
- Como impermeabilizante único en muros de colindancia.

VENTAJAS

- Su alto contenido de SBS que le proporciona una excelente adhesividad sobre todo tipo de superficie.
- Su alta capacidad de penetración en elementos con poro abierto el **IMPERCOAT PRIMARIO SBS** permite efectuar impermeabilizaciones aún en temporadas de lluvia.
- **IMPERCOAT PRIMARIO SBS** puede formar una barrera de vapor al rendimiento adecuado, lo que ayuda a evitar la formación de pequeños cráteres (pin holes).
- **IMPERCOAT PRIMARIO SBS** forma una película flexible y elástica que absorbe los movimientos de contracción y expansión del sustrato.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- Es fácil de aplicar.
- Se diluye con gasolina o thinner.

FORMA DE EMPLEO

La superficie deberá estar seca, limpia y libre de polvo, grasas, aceites y falsas adherencias.

a) COMO IMPRIMADOR DE SUPERFICIES

Se recomienda diluir **IMPERCOAT PRIMARIO SBS** con dos partes de gasolina o thinner por una parte de imprimador y aplíquelo con brocha, cepillo, escoba o equipo de aspersión, procurando que la superficie quede completamente cubierta.

b) COMO PROMOTOR DE ADHERENCIA

Aplique sin diluir **IMPERCOAT PRIMARIO SBS** con brocha, procurando que toda la superficie quede bien cubierta.

RECOMENDACIONES

- Evite que el material sea aplicado sobre superficies húmedas, ya que esto impedirá su correcta adherencia al sustrato.
- No aplique **IMPERCOAT PRIMARIO SBS** en lugares mal ventilados o donde existan flamas o chispas.

RENDIMIENTO TEÓRICO

- Como imprimador o tapa poros: de 6 - 8 m²/lt (diluido con gasolina o thinner en proporción 2 a 1).
- Como promotor de adherencia: de 3 a 4 m²/lt (sin diluir).

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. **Atención al Cliente:** 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

PRESENTACIÓN

IMPERCOAT PRIMARIO SBS se surte en:

- Cubeta de 19 lts.
- Bote de 4 lts.
- Bote de 1 lt.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Líquido
Color	----	Negro brillante
Densidad	ASTM D-1475	0.95 - 1.02 grs/cc.
% Material no volátil	ASTM D-2369	42.5 - 44.5%
Viscosidad Brookfield Aguja 4 A, 20 r.p.m.	ASTM D-2196	400 - 600 cps.

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, **IMPERCOAT PRIMARIO SBS** conserva sus propiedades durante 6 meses. En almacenajes más prolongados, agítelo regularmente.

NOTA: Evite exposiciones a fuego directo o chispas.