

SELFLAT GYP PRO

MORTERO NIVELADOR DE SUPERFICIES HORIZONTALES PARA PISOS BASE YESO EN ESPESORES DE 1.5 HASTA 7.5 CM.

DESCRIPCIÓN

SELFLAT GYP PRO es un mortero listo para usarse, elaborado a base de yeso y polímeros modificados, que al mezclarse con agua produce un mortero altamente fluido, de buena adherencia, trabajabilidad y fraguado rápido, ideal para nivelar superficies horizontales

USOS

SELFLAT GYP PRO se recomienda para la nivelación de pisos de concreto y/o mortero que recibirán un acabado final (alfombra, loseta, vinil, duela).

VENTAJAS

SELFLAT GYP PRO mantiene la consistencia fluida por al menos 30 minutos dependiendo de las condiciones ambientales, la consistencia fluida de **SELFLAT GYP PRO** favorece tiempos de colocación, lográndose una nivelación perfecta. Es de fraguado rápido (3 a 4 horas para el tránsito peatonal).

FORMA DE EMPLEO

A) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El mortero o concreto existente debe estar libre de grietas y perfectamente fraguado antes de aplicar el **SELFLAT GYP PRO**. La superficie debe estar limpia, libre de impurezas, polvo, aceite, pintura u otros materiales mal adheridos que puedan impedir la correcta adherencia del **SELFLAT GYP PRO**. Previo a la colocación de **SELFLAT GYP PRO** la superficie deberá estar hidratada.

B) PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregar 13 L de agua limpia y fresca (23 ± 1 °C) en un recipiente. Vaciar lentamente un saco de **SELFLAT GYP PRO** de 40 kg y homogenizar con un mezclador o taladro de velocidad variable por 3 minutos, detener y raspar las paredes y el fondo, remezclar por 2 minutos mas hasta obtener una mezcla libre de grumos.

C) APLICACION

Vacíe la mezcla por secciones en el área determinada, distribuir con un jalador tipo trineo uniformemente sobre la superficie a 1.5 cm de espesor como mínimo y 7.5 cm como máximo. Para obtener una mejor adherencia del **SELFLAT GYP PRO** aplique **UNECRETO ACRÍLICO AC, ACRÍLICO PLUS o N PLUS** como primario en la superficie; Permita que frague por un lapso de 3 a 4 horas para transitar.

RECOMENDACIONES

Para la aplicación del acabado final, esperar al menos 7 días. De esta manera se evitará problemas de adherencia y juntas frías debido a la humedad que aún pueda tener el mortero.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Un saco de 40 kg de **SELFLAT GYP PRO** rinde aproximadamente 2.1 m² a un espesor de 1.5 cm.

PRESENTACIÓN

SELFLAT GYP PRO se surte en sacos de 40 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Polvo gris / Beige
Tiempo de fraguado inicial	ASTM C-191	3 a 4 hrs transitable.
Tiempo de fraguado total	-----	24 hrs.
Resistencia a la compresión a 28 días	ASTM C-109	120 kg/cm ² promedio
Densidad en seco	-----	1.76 kg/L

NOTA: La información arriba mencionada fue obtenida en condiciones de laboratorio normales, aproximadamente 25 °C ± 2 °C y 50% ± 5% de humedad relativa.

ALMACENAJE

SELFLAT GYP PRO debe almacenarse siempre bajo techo, por tratarse de un producto que contiene yeso, se deberá tener cuidado para que no quede en contacto con humedad. Se debe resguardar bajo techo y sobre tarimas, bajo estas condiciones el **SELFLAT GYP PRO** conserva sus propiedades por 6 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alc. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Teclámac Edo. de México, CP 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.