

ACREDITAMIENTO No: _____

SOLICITANTE: Imperquimia, S.A. de C.V.
Denominación del solicitante: Espacios Liso Mate
MUESTRA: Pintura vinilica

CODIGO DE IDENTIFICACION: SEFT 368
FECHA DE EMISION: 28/JUL/2004
HOJA 3 DE 5

DESCRIPCION DE PRUEBAS	VALOR OBTENIDO C/UNIDADES	VALOR ESPECIFICADO C/UNIDADES	OBSERVACIONES
MUESTRA A2			
Tiempo de secado al tacto.	24 Minutos		Los resultados obtenidos se dan a manera de información
Tiempo de secado duro.	31 Minutos		
Sólidos totales.	46,26%		
Lavabilidad.	2,500 Ciclos sin falla		
Densidad.	1,33 g/cm ³		
Viscosidad.	97,1 Krebs		
Finura.	4 Hegman		
Poder cubriente relativo.	16,0 m ² /l		
Brillo.	Mate		
Estabilidad.	Pasa la prueba		

DIRECCION GENERAL DE LA
 COORDINACION DE INVESTIGACION
 CALIFICADO PARA ACERCA DE LOS REPORTES
 COMUNICARSE A LOS TELEFONOS:
 52 55 23 42 80



EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME NO PODRA SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO DE LA PROFECO. LOS RESULTADOS SON SOLO REFERENCIALES Y NO RESPALDAN LA CALIDAD DE UN LOTE.
 EL PRESENTE INFORME ES DE USO CONFIDENCIAL. CONTIENE RESULTADOS DE PRUEBA SIN HACER RECOMENDACIONES. LA ATENCION DE CUALQUIER RECLAMACION AL PRESENTE INFORME DE RESULTADOS SE ATENDERA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30 DIAS NATURALES A SU FECHA DE EMISION.
 LA ACREDITACION EN EL PRESENTE INFORME CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DE LA APROBACION DEL PRODUCTO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACION EN CUALQUIER MOMENTO.

REALIZA

Ing. José Arturo Estrada García
Especialista en Investigación Técnico-Científico
UNIDAD DE INVESTIGACION: FISICO-TECNOLOGICAS

REVISA

Ing. Agustín Ary Adame Solorio
Director del Área Físico-Tecnológicas

AUTORIZA

Ing. Agustín Ary Adame Solorio
Director del Área Físico-Tecnológicas