

## FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ

RECUBRIMIENTO PROTECTOR IGNÍFUGO SEMIBRILLANTE ANTIFUEGO QUE RETARDA LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO EN SUPERFICIES DE MADERA, FORMULADO A PARTIR DE RESINAS SINTÉTICAS Y ADITIVOS QUE LE CONFIEREN UNA ALTA RESISTENCIA AL FUEGO Y EXCELENTE ADHERENCIA.

### DESCRIPCIÓN

**FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ** es un barniz semibrillante antifuego que retarda la propagación del fuego en superficies de madera, formulado a partir de resinas sintéticas y aditivos que le confieren una alta resistencia al fuego y excelente adherencia.

### USOS

- Se usa para decorar y proteger contra el fuego superficies de madera yeso, mortero, concreto, etc.
- FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ** es ideal para retardar la propagación de fuego en: edificios públicos, escuelas, iglesias, restaurantes, centros comerciales y otros centros de reunión.
- También se emplea para la protección de superficies industriales en zonas de riesgo.

### VENTAJAS

- FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ** es un recubrimiento que no propaga la llama, retrasando la propagación del incendio.
- Es un recubrimiento ecológico base acuosa que no desprende vapores ni gases tóxicos.
- FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ** es una pintura fácil de aplicar y viene lista para usarse.

### FORMA DE EMPLEO

#### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie deberá estar perfectamente limpia, libre de residuos, polvo, cuerpos extraños, grasa, etc.
- En superficies de madera nueva, el lijado debe hacerse siguiendo el sentido de la fibra de la madera, para lograr un buen acabado.
- Si la superficie de madera estuviera barnizada o pintada con pintura convencional, pula con lija para madera hasta retirar completamente el recubrimiento, lisa y sin asperezas al tacto. Retire el polvillo con brocha seca o con un sacudidor.

#### b) APLICACIÓN:

- Mezcle bien el producto antes de su aplicación.
- El **FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ** viene listo para aplicar. Se aplica por medio de brocha, rodillo o equipo neumático.
- Una vez lijada la superficie y retirado el polvillo, aplique una mano de **FIREQUIM IGNÍFUGO BARNIZ** con mona, brocha o equipo neumático, dejando secar de 4 a 6 horas. Luego lije la superficie con lija de agua No. 360 y aplique la segunda capa de **FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ**. Una vez seca la superficie, puede repetir la operación, puliendo con lija de agua No. 400 entre capa y capa.
- La limpieza del equipo se deberá realizar con agua, mientras **FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ** este fresco.

### RECOMENDACIONES

- No aplicar en temperaturas inferiores de 5 °C ni mayores de 35 °C.
- No aplicar sobre recubrimientos viejos que no sean ignífugos.
- No pinte los exteriores bajo lluvia, niebla ni condensaciones.
- No aplique en lugares mal ventilados.
- No aplique en lugares cerrados.

### PRESENTACIÓN

**FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ** se surte en :

- Cubeta de 19 lts.
- Cubeta de 4 lts.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

**FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ** cubre 4 a 6 m<sup>2</sup>/l dependiendo de la porosidad del sustrato.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido viscoso
Color	-----	Transparente
% Material no volátil	ASTM D - 2369	42 - 44% peso
Densidad	ASTM D - 1475	1.02 - 1.05 g/cc
Viscosidad Brookfield LV Aguja 6, 10 r.p.m.	ASTM D - 2196	800 - 1.500 cps
Secado al tacto	ASTM D-1640	60 min
Secado total	ASTM D-1640	24 hrs
Intemperismo acelerado	ASTM D-4799	500 hrs sin deterioro
Lavabilidad	ASTM D-2486	5000 a 6000 ciclos
Adherencia	Funcional	Buena
Estabilidad en el envase	ASTM D - 1849	12 meses

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### ALMACENAJE

**FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ** conserva sus propiedades durante 6 meses en envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14030.

Planta: Tecámac, Edo. de Méx., Tel. (01779) 796 2220 Fax. (01779) 796 0433. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE/(737 8358) [resuelve@imperquimia.com.mx](mailto:resuelve@imperquimia.com.mx) [www.imperquimia.com](http://www.imperquimia.com)

**GARANTÍA LIMITADA.** IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.