

SET JUNTAFINA

JUNTEADOR ANTHONGOS PARA JUNTAS MENORES DE 3mm.

DESCRIPCIÓN

SET JUNTAFINA es un junteador elaborado a base de cemento, aditivos y fungicida, de alta resistencia a la compresión, especialmente diseñado para juntas menores a 3 mm. Listo para usar.

USOS

SET JUNTAFINA se emplea en trabajos donde el tamaño de las juntas son menores o iguales a 3 mm.

VENTAJAS

- Ya que contiene un agente antihongos, **SET JUNTAFINA** ofrece protección contra la reproducción de microorganismos.
- **SET JUNTAFINA** se ofrece en 10 colores diferentes.
- Es de fácil aplicación y muy buena trabajabilidad.
- De alta resistencia a la compresión y alta fluidez.
- Se puede limpiar fácilmente.
- No es tóxico, por lo que es amigable con el medio ambiente.

FORMA DE EMPLEO

A) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SET JUNTAFINA deberá usarse una vez que el adhesivo aplicado a las losetas este seco (aproximadamente 24 horas después de la instalación, si se ha utilizado **SET PEGAZULEJO 3RA. GENERACIÓN** o **SET PEGAZULEJO PEGAPISO STD GRIS.**) Los espacios entre las losetas deben estar limpios, libres de polvo, grasas, aceites, así como materiales sueltos que impidan la correcta adherencia del **SET JUNTAFINA**.

B) PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

SET JUNTAFINA viene listo para usarse. Vacíe en un recipiente de 1.4 a 1.6 litros de agua limpia por caja de 5 Kg, revolver bien hasta obtener una mezcla homogénea, dejarla reposar por 10 min. mezclar nuevamente y el **SET JUNTAFINA** estará listo para usarse.

C) APLICACIÓN

- Humedecer previamente la superficie de las losetas con una esponja húmeda.
- Distribuir el **SET JUNTAFINA** con una llana de esponja dura de forma diagonal, presionando para que la mezcla entre perfectamente en las juntas sin dejar espacios vacíos.
- Remover el exceso de **SET JUNTAFINA** con la llana de esponja dura con movimientos diagonales a la junta antes de que el **SET JUNTAFINA** haya secado.

D) LIMPIEZA

Para llevar a cabo la limpieza, se debe esperar de 30 a 60 min. después de la aplicación del **SET JUNTAFINA**. Limpie la superficie de la loseta de forma diagonal al sentido de la junta con un trapo o esponja húmeda, enjuagándolo constantemente en agua limpia.

RECOMENDACIONES

- Siempre añada el polvo al agua.
- Después de haber preparado la mezcla, no agregue más agua.
- No aplicar a temperaturas menores de 6 °C, ni mayores de 35 °C. A temperaturas bajas, se recomienda aplicar el **SET JUNTAFINA** una vez que hayan transcurrido 72 horas de la aplicación del adhesivo.
- Evite introducir aire en la mezcla.
- Mantener el área donde se haya aplicado el **SET JUNTAFINA** libre de tráfico por lo menos 24 horas.
- Las herramientas utilizadas deben lavarse con agua antes de que el producto haya secado.

PRESENTACIÓN

SET JUNTAFINA se surte en:

- Caja de 5 Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Visual	Polvo
Color	Visual	Blanco y colores
Resistencia a la compresión a 28 días	ASTM C-109	350 kg/cm ²
Tiempo de fraguado al tacto a 25 °C	-----	3 - 4 hrs.
Tiempo de fraguado total a 25 °C	-----	24 hrs máx.
Tiempo abierto	-----	30 - 45 min.

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, aproximadamente 25 °C +/- 2 °C y 50% de humedad relativa.

ALMACENAJE

SET JUNTAFINA debe almacenarse bajo techo, en un lugar seco y sobre tarimas, por tratarse de un producto que contiene cemento se deberá tener cuidado para evitar el contacto con la humedad. En estas condiciones, el **SET JUNTAFINA** conserva sus propiedades por 6 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, México D.F., C.P. 14030.
 Planta: Tecamac, Edo. de Méx., Tel. (01779) 796 2220 Fax. (01779) 796 0433. Atención al Cliente: 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.