



ESPACIOS TEXTURA APIQ

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO TEXTURIZABLE ECONÓMICO DE GRANULOMETRÍA FINA QUE SE EMPLEA PARA HACER ACABADOS TEXTURIZADOS EN INTERIORES.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS TEXTURA APIQ es un recubrimiento denso y viscoso a base de resinas sintéticas flexibilizadas, así como pigmentos de la más alta calidad en diversos colores y con tres tamaños de granos: FINO, MEDIO y GRUESO. Para interiores.

USOS

Como recubrimiento decorativo y protector de muros interiores en casas habitación, cines, escuelas, hospitales, condominios, edificios públicos, centros comerciales, hoteles, etc.

VENTAJAS

- Se pueden realzar una gran variedad de texturas, ya sea con rodillo texturizador, tiroleta, llana, cepillo, etc.
- Se puede también obtener texturas finas, medias y/o rústicas.
- Es un terminado estético y arquitectónico.
- Adhiere a todo tipo de superficies húmedas y secas tales como concreto, madera, tablarroca, etc.
- No se agrieta ni se desprende, es duro y flexible a la vez.
- Tienen color integral y viene listo para usarse.
- Es ecológico ya que NO contiene solventes tóxicos ni inflamables.
- Son asepticos y lavables así como hidrófugos.
- Se puede lograr la textura deseada agregando una granulometría de mármol controlada en los acabados de medio o grueso.

FORMA DE EMPLEO

ESPACIOS TEXTURA APIQ se aplica con brocha rodillo, tiroleta, llana, regla, peine, etc.

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Coloque papel periódico en pisos, techos, paredes, muebles, etc.; cercanos al área de trabajo. Limpie la superficie dejándola libre de polvo, grasa, partes sueltas, etc. En superficies muy porosas, nuevas o tablarroca, se sella primariamente la superficie con **ESPACIOS SELLAVIN CONCENTRADO 10X2**.

FONDEO

Para lograr un acabado con color uniforme es necesario llevar a cabo un fondeo de la superficie diluyendo **ESPACIOS TEXTURA APIQ** (20%) y revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.

El rendimiento es de aproximadamente 1.5 m²/ kg y el tiempo de secado es aproximadamente de 30–40 minutos (25 °C y H.R. 30 a 40%) aplíquela con brocha en toda la superficie para lograr un color igual al de la textura o se puede aplicar **ESPACIOS SOTOFONDO** (ver ficha técnica).

NOTA: Cuando se requiera un acabado de una Textura Medio o Grueso agregar un máximo de 3 kg de **ESPACIOS GRANO MÁRMOL malla 14 para Textura Medio** y malla 10 para Textura Grueso por cada cubeta de 30 k. de **ESPACIOS TEXTURA FINO**. (Imperquimia le suministra el grano de mármol en bolsa de 3.0 kg.). Con la ayuda de una pala de madera o un equipo de agitación mezcle hasta lograr una pasta homogénea.

b) APPLICACIÓN DE LA TEXTURA

Agregue hasta 15 ml de agua limpia por cada kg. de **ESPACIOS TEXTURA APIQ** (1.5%) y agítese hasta tener una mezcla homogénea.

APPLICACIÓN CON RODILLO FIBRAMURO

Se vierte la mezcla ya preparada en una charola para pintar con rodillo. Se moja el rodillo en la pasta y se rueda el rodillo hasta que quede bien impregnado. Se aplica encima del muro presionándolo según la textura que se quiera obtener. En acabados de este tipo el rendimiento aproximado será de 1 a 1.5 m²/kg.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 30 kg.
- Caja de 30 kg.

Nº D.FAMILIA
24

PINTURAS
COMPLEMENTOS

NOVIEMBRE 2024

Este documento sustituye toda la literatura publicada con anterioridad.
DERECHOS RESERVADOS 03-2003-060513060-01



imperquimia®

Pinturas

Ficha Técnica

2 / 2

ESPACIOS TEXTURA APIQ

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Pastosa
Color	-----	Blanco y colores
Densidad	ASTM D-1475 NMX-U-019-1974	1.99 - 2.10 kg/L
% Material no volátil	ASTM D-2369 NMX-C-425 ONNCE-2003	75 - 78%
pH	ASTM E-70 NMX-U-007-SCFI-2011	9.0 - 9.5
Secado al tacto a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130-SCFI-2019	30 - 40 min
Secado total a 25 °C	ASTM D-1640 PROY-NMX-U-130-SCFI-2019	24 h ± 4 h
Repelencia al agua	ASTM D-2921 -----	Buena
Resistencia al impacto	ASTM D-2794 NMX-U-086-1984	5.4 - 7.15 kg/cm2

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados y lugares frescos conserva sus propiedades durante 6 meses, después de ese tiempo es necesario agitar antes de usarlo.

Nº DE FAMILIA
24PINTURAS
COMPLEMENTOS

NOVIEMBRE 2024

Este documento sustituye toda la literatura publicada con anterioridad.
DERECHOS RESERVADOS 01-2003-0605130660-01

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Mex – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Accaz, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.