



ESPACIOS ESTUCO APIQ

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO-CEMENTICIO TEXTURIZABLE EN POLVO. DISPONIBLE EN TRES GROSORES DE GRANO.

DESCRIPCIÓN

ESPACIOS ESTUCO APIQ es un acabado impermeable en polvo, elaborado a base de cemento, agregados de granulometría controlada y resinas sintéticas, que al contacto con el agua forman una pasta fácil de manejar, que se emplea para lograr aplazados decorativos y uniformes con excelentes propiedades de impermeabilidad, adherencia y resistencia sin agrietamientos.

USOS

ESPACIOS ESTUCO APIQ se recomienda para:

- Eliminar el repellado, el alñado y la pintura, en interiores obteniéndose acabados decorativos y texturizados.
- Para proteger tabique y decorar muros de concreto, ladrillo, block, tabicón y decorar muros de concreto ladrillo, block, tabicón, paneles de asbesto-cemento, etc.

VENTAJAS

- **ESPACIOS ESTUCO APIQ** es altamente resistente.
- Ahorro en tiempo de construcción. Con una sola aplicación se eliminan tres operaciones, lo que permite obtener un mayor avance en obra.
- **ESPACIOS ESTUCO APIQ** se puede aplicar con llana, tirolete de aire y mecánica.
- Permite una gran variedad de acabados y texturas.
- **ESPACIOS ESTUCO APIQ** no requiere de especialistas para su aplicación.
- Mejor control y administración de materiales, con calidad uniforme controlada en fábrica.
- **ESPACIOS ESTUCO APIQ** se encuentra disponible en tres tipos de grano:
- **ESPACIOS ESTUCO FINO APIQ**
- **ESPACIOS ESTUCO MEDIO APIQ**
- **ESPACIOS ESTUCO GRUESO APIQ**
- Bajo pedido, se puede fabricar en varios colores.

FORMA DE EMPLEO

- La superficie debe estar limpia, libre de impurezas, polvo, aceite, pintura u otros materiales mal adheridos que puedan impedir la correcta adherencia del **ESPACIOS ESTUCO APIQ**.
- Si existiera pintura en la superficie deberá eliminarse mediante cepillo de alambre, para obtener una adherencia adecuada, si la superficie presenta salpicaduras de cemento o manchas de aceite se deberá limpiar o eliminar empleando **GUARDQUIM PREP LIMPIAMUROS** lavando posteriormente con agua perfectamente.
- Para lograr acabados con color uniforme es necesario llevar a cabo un fondeo de la superficie con **ESPACIOS SOTOFONDO**. El rendimiento es de aproximadamente 2 kg/m² y el tiempo de secado al tacto es de 30 min.
- **ESPACIOS ESTUCO APIQ** viene listo para usarse, en un recipiente limpio mezcle perfectamente con agua limpia en relación de 4 kg/L de agua (10 L de agua por saco de 40 kg de **ESPACIOS ESTUCO APIQ**), hasta obtener un producto homogéneo. La mezcla deberá prepararse de preferencia con equipo mecánico, en caso de elaboración manual ésta deberá agitarse 15 minutos después de haber sido preparada.

PRESENTACIÓN

- Saco de 40 kg.

- Mezcle el material que pueda usar en la primera media hora, ya que después de este tiempo se puede resecar y perder algunas de sus propiedades. Aplique **ESPACIOS ESTUCO APIQ** por medio de llana, tirolera manual o compresor.

RECOMENDACIONES

- No usar **ESPACIOS ESTUCO APIQ** sobre aplazados de yeso, superficies vitreas, superficies impermeabilizadas o con pintura de temple, aceite o barniz.
- Si cuando esté aplicando **ESPACIOS ESTUCO APIQ** la superficie se reseca, vuelva a humedecer la superficie y continúe aplicando el producto.
- Al terminar conviene rociar con agua el material aplicado, tantas veces como sea necesario, especialmente en climas calurosos y secos. Si desea una superficie más tersa, utilice una esponja húmeda para eliminar irregularidades en su acabado o alisar con llana metálica.
- No debe aplicarse bajo la lluvia.
- No se recomienda para pisos.

RENDIMIENTO TEÓRICO

ESPACIOS ESTUCO APIQ rinde aproximadamente 2 a 2.5 kg/m² como aplazado (una sola capa) y si se utiliza como aplazado y texturizado (dos capas), su rendimiento aproximado es de 4 a 4.5 kg/m² dependiendo de la rugosidad de la superficie.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Polvo blanco
Densidad	ASTM D-1475	2.0 - 2.2 g/ml
Vida útil (Pot life)	Funcional	30 min
Adherencia sobre el muro	Funcional	Excelente

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envase original cerrado y bajo techo **ESPACIOS ESTUCO APIQ** mantiene sus propiedades por 9 meses.