



IMPERCOAT S-30 N

IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO BASE AGUA. USO PROFESIONAL.

DESCRIPCIÓN

IMPERCOAT S-30 N es una pasta asfáltica café-negra en forma de emulsión acuosa, no iónica, tipo clay, formulada a partir de bitúmenes refinados, aceites, aditivos, plastificantes y minerales en estado coloidal.

USOS

- Como impermeabilizante en frío para techos, cimientos, muros, dales, taludes, charolas, etc.
- Es ideal para trabajos profesionales con membranas de refuerzo IMPERCOAT REFUERZO CUADRÍCULA o IMPERCOAT REFUERZO SENCILLO 30 o 40.

VENTAJAS

- Adhiere sobre todo tipo de superficies ligeramente húmedas o secas.
- No escurre a altas temperaturas sobre cualquier pendiente.
- Conserva su plasticidad durante muchos años aún en exposiciones directas a la intemperie.
- IMPERCOAT S-30 N es ecológico, no contiene solventes tóxicos ni inflamables.
- Se presenta lista para usarse, no es necesario calentarlo, ni diluirlo.
- Su aplicación es rápida y sencilla.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca, así como libre de polvos, grasas, aceites u otros materiales mal adheridos.

b) IMPRIMACIÓN

- Sobre la superficie previamente limpia y seca, aplique una capa de IMPERCOAT PRIMARIO SL diluido 1:1 con agua a razón de 6 a 10 m²/L.

c) RESANE DE FISURAS

- En caso de existir fisuras, selléelas con IMPERCOAT CEMENTO SBS o IMPERCOAT CEMENTO N.

d) APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE

- Aplíquela con brocha o cepillo de pelo suave dos capas de IMPERCOAT S-30 N (sin diluir) sobre toda el área.
- Dejar secar entre capas al menos 24 h.
- Cuando se requiera un desempeño superior del sistema impermeable, IMPERCOAT S-30 N puede ser aplicado intercalando con membranas de refuerzo IMPERCOAT REFUERZO CUADRÍCULA o IMPERCOAT REFUERZO SENCILLO 30 o 40 entre las capas.

- Las membranas de refuerzo deberán ser colocadas simultáneamente con la capa base de IMPERCOAT S-30 N y recubierta con otra capa del impermeabilizante, la cual también podrá fungir como capa base para otra malla de refuerzo. Este procedimiento extenderá sensiblemente la duración del sistema impermeable. Se recomienda terminar el sistema con un riego de arena uniforme simultáneamente con la última capa de IMPERCOAT S-30 N.

Impermeabilizantes

Ficha Técnica

1 / 1

PRESENTACIÓN

- Tambo de 200 L.
- Cubeta de 19 L.

Nº D.F.
1.9

IMPERMEABILIZANTES
IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS IMPERCOAT

ENERO 2025

Este documento es exclusivo para la literatura publicada con anterioridad.

DERECHOS RESERVADOS (02-2003-0605130660-01)

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Ed. de México, C.P. 57555. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reparación del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

285