



# SELLAQUIM ASFÁLTICO RH

**SELLADOR ELASTOMÉRICO ASFÁLTICO DE APLICACIÓN EN FRÍO DE ALTAS RESISTENCIAS MECÁNICAS PARA JUNTAS EN CANALES DE RIEGO.**

**DESCRIPCIÓN**

SELLAQUIM ASFÁLTICO RH es un sellador asfáltico, formulado a partir de bitúmenes refinados, cargas reforzantes, solventes de rápida evapación y elastómeros sintéticos que le confieren buena elasticidad. Cumple con las especificaciones de la SARH para juntas en canales revestidos de concreto.

**USOS**

- Para el calafateo de juntas de canales de riego, grietas, bajadas, chafanes, juntas de construcción, tragaluces, traslapes de lámina, entre otros.
- Sella en forma permanente juntas: Verticales en elementos de concreto y horizontales en pisos y techos.

**VENTAJAS**

- SELLAQUIM ASFÁLTICO RH viene listo para usarse; no es necesario calentarlo ni diluirlo.
- Adhiere sobre todo tipo de superficies húmedas o secas, incluso sobre concreto fresco.
- Soporta cargas hidrostáticas hasta de 10 m; o sea, una presión de 1 kg por cada cm<sup>2</sup>.
- No escurre ni se deforma colocado en taludes hasta 45 °C.
- Alta resistencia química a las soluciones salinas y a los alcálicos.
- Mantiene su cohesión aún en condiciones climáticas extremas.
- SELLAQUIM ASFÁLTICO RH es de aplicación rápida y sencilla.

**FORMA DE EMPLEO****a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

- La superficie deberá estar libre de polvo, grasas, aceites u otro material mal adherido que pueda obstaculizar la correcta adherencia del SELLQUIM ASFÁLTICO RH.
- En el caso de juntas proceda a retirar de la cavidad partículas sueltas y residuos de membranas de curado por medio convencional.

**b) APLICACIÓN**

- Aplique SELLQUIM ASFÁLTICO RH por medio de una espátula, pistola de calafateo normal o neumática, llana metálica o haciendo cordones con las manos mojadas (no emplee jabonadura), procurando llenar completamente la cavidad de la junta.
- Coloque un poco más de material necesario, a efecto de compensar el mínimo de contracciones que produce el secado total.
- Los equipos pueden ser lavados con un solvente convencional (aguarrás, thinner o gasolina).

**RECOMENDACIONES**

- Se recomienda efectuar la limpieza de la junta con disco abrasivo o carda metálica.
- Consideré que para obtener buenos resultados, la amplitud y profundidad para formar el sello no debe ser mayor de 2.5 cm x 3.5 cm, respectivamente.
- En caso de grietas finas, se recomienda abrirlas con cincel hasta una amplitud mínima de 0.5 cm; antes de aplicar SELLQUIM ASFÁLTICO RH.

**PRESENTACIÓN**

- Tambo de 200 L.
- Cubeta de 19 L.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcalá Tlapan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Coacaz, Tecámac, Ed. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE (737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

**GARANTÍA LIMITADA.** IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.