



UNECRETO ACRÍLICO PLUS

ADHESIVO ACRÍLICO DE ALTO DESEMPEÑO PARA LIGAR CONCRETO O MORTERO FRAGUADO CON NUEVO.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L.

DESCRIPCIÓN

UNECRETO ACRÍLICO PLUS es una emulsión acuosa de color blanco, formulada a base de polímeros sintéticos y productos químicos, desarrollada especialmente como adhesivo para concreto y mortero de alto desempeño.

USOS

- **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** es empleado como pegamento y ligante único para **PLAFONES** a base de mortero.
- Como adhesivo de alto desempeño en la unión de concretos o morteros frescos a todo tipo de sustratos.
- **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** también se puede emplear como aditivo promotor de adherencia e impermeabilidad en las mezclas de mortero ligadas con cemento o yeso.
- Como sellador de poros en plafones de concreto.

VENTAJAS

- Es el único adhesivo ligante que permite la correcta adherencia de planchados pesados a base de mortero a sustratos lisos de concreto descimbrado, inclusive en plafones.
- Cuando es utilizado como adhesivo convencional para ligar concretos o morteros tiene una adherencia superior debido a sus resinas especiales y a su secuencia de secado.
- **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** se integra perfectamente a las mezclas de mortero o concreto favoreciendo la manejabilidad.
- Los morteros o concretos adicionados con **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** tienen excelentes propiedades adherentes, baja la permeabilidad y aumenta resistencia a la flexión.
- Presenta buena estabilidad a la saponificación.
- Tiene buena penetración en los sustratos debido a su baja viscosidad.
- **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** es ecológico, ya que no contiene solventes tóxicos ni inflamables.

FORMA DE EMPLEO

I) PARA LA UNIÓN DE PLAFONES

En la colocación de plafones de yeso o mortero utilice **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** (sin diluir) procurando cubrir perfectamente la superficie que va a recibir el nuevo material y colocando éste antes de que se seque la capa del **UNECRETO ACRÍLICO PLUS**.

II) PARA TIROLES

Prepare una solución de **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** (una parte en volumen de **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** por 9 partes en volumen de agua limpia) y utilice la dilución como agua de mezcla en el mortero, con el fin de obtener un acabado bien adherido y resistente al impacto.

III) PARA EL SELLADO DE SUPERFICIES

Superficies porosas.

Utilice la siguiente proporción en volumen (una parte en volumen de agua por una parte en volumen de **UNECRETO ACRÍLICO PLUS**), aplicándose a dos manos con una brocha, procurando cubrir perfectamente el área tratada.

Superficies muy porosas.

Utilice la siguiente proporción en volumen (una parte en volumen de agua por dos partes en volumen de **UNECRETO ACRÍLICO PLUS**), aplicándose a dos manos con una brocha, procurando cubrir perfectamente el área tratada.

IV) ADICIONADO A LA MEZCLA DE MORTERO O CONCRETO

Agregue al agua de mezcla de 1 a 5 L de **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** por cada 50 kg de cemento utilizado.

RECOMENDACIONES

- Un mortero con **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** no resiste el contacto permanente con gasolina o solventes orgánicos.
- **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** es utilizable con cualquier tipo de cemento a excepción del cemento aluminoso y de alto hormigón.
- Cuando se utilicen morteros con **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** se seguirán las mismas reglas que rigen para los morteros corrientes.
- La temperatura del producto y del ambiente no deberá ser inferior a 5 °C durante la aplicación y las primeras horas de endurecimiento.
- Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.

RENDIMIENTO TEÓRICO

USOS	DOSIFICACIÓN Y/O RENDIMIENTO			
Adhesivo integrado a la mezcla	Sustituya agua de mezcla por UNECRETO ACRÍLICO PLUS de 1 a 5 L por saco de 50 kg de Cemento Portland. NOTA: Mientras más UNECRETO ACRÍLICO PLUS se añada, mayores serán las propiedades de cohesividad, adherencia, dureza, etc.			
Adhesivo / Sellador	Superficie	Proporción agua/ UNECRETO ACRÍLICO PLUS	Rendimiento (aprox)	Capas
	Porosa	1:1	4 – 6 m ² /L	2
	Muy porosa	1:2	3 – 4 m ² /L	2



UNECRETO ACRÍLICO PLUS

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	-----	Líquido semiviscoso
Color	-----	Blanco
Densidad	ASTM D – 70	1.00 – 1.06 g/cc
Viscosidad	ASTM D – 2196	2600 – 3200 cps.
pH	ASTM E – 70	7.0 – 9.0
% Material no volátil	ASTM D – 2369	28 – 31% peso
Resistencia a la tensión de morteros adheridos con UNECRETO ACRÍLICO PLUS (Probletas de 5cm x 5cm x 1,5 cm de altura)	Funcional	
7 días		24 kg/cm ² (prom)
14 días		36 kg/cm ² (prom)
Resistencia a la compresión en morteros (cubos de 5 cm x 5 cm)	ASTM C – 109	
7 días		40 kg/cm ² (prom)
14 días		80 kg/cm ² (prom)

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En su envase original, cerrado y en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos solares, **UNECRETO ACRÍLICO PLUS** conserva sus propiedades durante 18 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Iztapalpa, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecomac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA. IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.