



ELASTON REFUERZO DOBLE 65

N° DE FAMILIA

MALLA DE POLIÉSTER DE 65 G/M², REFORZADA TRANSVERSALMENTE CON HILOS ENTRETEJIDOS QUE LE CONFIEREN UNA ALTA RESISTENCIA MULTIDIRECCIONAL A LOS ESFUERZOS TÍPICOS DE LAS CONSTRUCCIONES. EL PRODUCTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE MATERIAL POROSO (EXCEPTO MADERA) PARA LA TABLA DE VOCS DE LA CERTIFICACIÓN LEED.

PRESENTACIÓN

- Rollos de 110 m²

CSI. 070150

DESCRIPCIÓN

ELASTON REFUERZO DOBLE 65 es una membrana ecológica de refuerzo de color blanco, fabricada a base de fibras poliéster no tejidas, reforzadas transversalmente que le confieren una gran flexibilidad y resistencia superior a los esfuerzos mecánicos.

USOS

- Como componente para los sistemas de impermeabilización **ELASTON**.
- Como membrana de refuerzo en sistemas de impermeabilización de aplicación en frío sobre todo tipo de superficies tales como: losas, techos de concreto, metal o madera; dasas, cisternas, etc, con cualquier pendiente.
- Este producto puede ser especificado para proyectos de edificación sostenible o proyectos LEED pues cumple con los estándares requeridos.

VENTAJAS

- **ELASTON REFUERZO DOBLE 65** está fabricada a base de fibras sintéticas de muy larga duración y alta compatibilidad con los impermeabilizantes de aplicación en frío.
- Por su porosidad permite una rápida evaporación de los vehículos de los impermeabilizantes en frío, logrando un secado correcto.
- Por su gran flexibilidad y superior resistencia mecánica ayuda a evitar la formación de grietas motivadas por los movimientos de las construcciones o envejecimiento de los revestimientos.
- **ELASTON REFUERZO DOBLE 65** es ideal para detallar superficies con irregularidades que dificultan la colocación de otros refuerzos más rígidos.
- Es inerte a la acción de solventes y ácidos ligeros; mohos y bacterias.
- El uso de este producto contribuye a sumar puntos para la certificación LEED.
- Este producto puede ser especificado para proyectos de edificación sostenible o proyectos LEED pues cumple con los estándares requeridos (ciertos modelos y colores). Su uso puede contribuir a sumar puntaje LEED. Ver detalles más abajo.

FORMA DE EMPLEO

- Aplicar la primera capa de impermeabilizante en frío, procurando que esta quede gruesa.
- Simultáneamente asiente **ELASTON REFUERZO DOBLE 65** sobre dicha capa impermeable aún fresca en toda el área a impermeabilizar, comenzando desde la parte más baja de la pendiente. Presione y entalle perfectamente la membrana de refuerzo para evitar arrugas.
- Planche **ELASTON REFUERZO DOBLE 65** con cepillo de lechuguilla, brocha o rodillo.
- Los traslapes entre lienzos se colocarán en sentido opuesto a la dirección de la pendiente y en ningún caso deberán medir menos de 10 cm, los óptimos resultados se obtienen dejando 10 cm sobre los laterales y 25 cm al término de cada rollo.
- A efecto de prevenir el secado del impermeabilizante antes de la colocación de **ELASTON REFUERZO DOBLE 65**, vaya aplicando la capa impermeable por tramos a medida que desenrolle la membrana de refuerzo.
- Una vez aplicado **ELASTON REFUERZO DOBLE 65** en toda el área deje secar por lo menos 24 h.

• Aplique la segunda capa de impermeabilizante y deje secar cuando menos 24 h.

• En su caso, repita todo el procedimiento o aplique la capa de acabado.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Un rollo cubre aproximadamente 98 m², considerando traslapos de 10 cm.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	—	Membrana no tejida
Color	—	Blanco
Espesor	ASTM D-777	0.9 - 1.5 mm
Composición química	—	100% poliéster
Peso por m ²	—	58.5 - 71.5 g
Resistencia al moho y las bacterias	—	Muy buena
Capacidad de absorción	—	500% (min.)
Resistencia a la tensión (seco):	- ASTM D-638 - NMX-C-450-ONNCCE-2019	29 lb/pulg (min.) 61 lb/pulg. (min.)
Elongación:	- ASTM D-1682 - NMX-C-450-ONNCCE-2019	25% (min.) 25% (min.)
Ancho del rollo	—	1.10 m
Longitud del rollo	—	100 m lineales

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE / VIDA ÚTIL

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, **ELASTON REFUERZO DOBLE 65** conserva sus propiedades por tiempo ilimitado.



COPROMISO ECOLÓGICO

Actualmente este producto tiene una formulación que es amigable con el medio ambiente; sin embargo, se siguen haciendo esfuerzos para la mejora continua de la formulación.

ELASTON REFUERZO DOBLE 65

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Contenido de reciclado	—	0% preconsumidor 0% postconsumidor



LUGAR DE PRODUCCIÓN:

Carrtera Federal, México-Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, C.P. 55755

RADIO DE 800 KM: Edo. de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit.

Gran parte del territorio de: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, Chiapas, Tabasco y Campeche.

LEED ELASTON REFUERZO DOBLE 65

- **ELASTON REFUERZO DOBLE 65** contribuye en la **calidad del ambiente** interior al reducir la cantidad de contaminantes que causan irritación y son dañinos para el bienestar de los instaladores y ocupantes ya que cumple con el bajo contenido de VOC. *Contribuye únicamente con el porcentaje de contenido de VOC. El puntaje se definirá según el cálculo de todos los materiales instalados en el proyecto.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Mex - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probablemente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.