GUARDQUIM VIAL SOIL 100

POLÍMERO PARA ESTABILIZACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS DE APLICACIÓN POR ASPERSIÓN.

DESCRIPCIÓN

GUARDQUIM VIAL SOIL 100 es un producto líquido a base de polímeros sintéticos y enzimas naturales, de bajo contenido de cloruro que interactúa con los suelos blandos especialmente las arcillas, compactándolos, es inofensivo para los seres humanos y para todas las formas de vida; su uso es 100% amistoso con el medio ambiente.

USOS

- Por sus características, G**UARDQUIM VIAL SOIL 100** se recomienda para estabilizar caminos rurales, caminos secundarios, caminos de acceso a obras, caminos de accesominero, a plataformas de perforación petrolera y otros.
- Control del polvo y de la erosión superior.

FORMA DE EMPLEO

GUARDQUIM VIAL SOIL 100 se dosifica generalmente a razón de 1 litrobv de producto para cada 33 m3 de suelo a estabilizar diluyéndolo en el agua del camión cisterna que humectará el tramo.

MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO

GUARDQUIM VIAL SOIL 100 diluido en las proporciones mencionadas es un poderoso catalizador que modifica la condición electroquímica de los suelos arcillosos por su capacidad de introducir cationes en el agua intersticial de la masa de suelo tratado convirtiéndolo en suelo hidrófugo y por lo tanto estable.

MÉTODO DE COMPROBACIÓN

Limites de Atterberg, Clasificación SUCS, corte directo, consolidación, hinchamiento, obtención del PVSM, antes y después del tratamiento con **GUARDQUIM VIAL SOIL 100** y la prueba para determinar la resistencia a la compresión simple de especímenes elaborados con morteros.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Escarificar un máximo de 15 cm del terreno natural desyerbado, camellonar, nivelar, desterronar, extender, humectar con el agua de la pipa previamente adicionada de **GUARDQUIM VIAL SOIL 100** homogenizar, tender y compactar.

RENDIMIENTO

De 60 a 100 litros por hectárea según tipo de material encontrado en el área a tratar.

ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco con temperaturas de 5 a 25 °C.

NOTA: SE RECOMIENDA NO DEJAR EXPUESTO EL MATERIAL A TEMPERATURAS EXTREMAS (DE 0 a -10 °C).

Este documento sustituye toda literatura publicada con anterioridad.
DERECHOS RESERVADOS 03-2003-060513096600-01

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.