SET FACHABOND

ADHESIVO CEMENTICIO CON RESINAS SINTÉTICAS PARA PEGAR FACHALETAS Y PIEDRA.

PRESENTACIÓN
- Saco de 20 kg

DESCRIPCIÓN
Adhesivo para fachaletas y canteras; elaborado a base cemento, arenas de granulometría controlada con resinas sintéticas y polímeros modificados que le proporciona una mayor adherencia y un cierto grado de flexibilidad.

USOS
- Para instalaciones sobre muros, de uso comercial y residencial, tanto en exteriores como en interiores.
- Ideal para instalar fachaletas y piedras naturales como cantera, adoquín y mármol.

VENTAJAS
Ideal para instalaciones en muros tanto interiores como en exteriores.
Su facilidad de uso permite que la colocación de **SET FACHABOND** se simplifique, además de acortar los tiempos de colocación y una muy buena fijación al momento de instalarlo.
- Mayor adherencia
- Menor deslizamiento.
- Fácil y rápida colocación.
- Excelente fijación inicial.
- Rápida respuesta en servicio.
- Trabajabilidad.
- Flexibilidad.

FORMA DE EMPLEO
a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
- El sustrato deberá ser firme y estable, limpio, libre de polvo, grasas, aceites, pinturas o cualquier otro material que pueda reducir la adherencia del SET FACHABOND (los sustratos base cemento deben curarse 28 días).

b) PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
- Agregue aproximadamente de 5 a 5.5 L. de agua limpia en un recipiente por saco y mezcle enérgicamente hasta obtener una mezcla homogénea deje, reposar por 5 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua y **SET FACHABOND** quedará listo para usarse.

c) APLICACIÓN
- Aplique **SET FACHABOND** con la parte plana de la llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar dentro del tiempo abierto (40 min aproximadamente dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad relativa). Con la parte dentada de la llana raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de piedra en forma lineal (evitar rayar en forma de abanico);
- Coloque adhesivo en el adverso de la pieza e instale procurando presionarlas y moverlas en el sentido perpendicular del rayado del adhesivo golpee levemente las piezas con un mazo de goma para asegurar una buena área de contacto.

d) EMBOQUILLADO
- Una vez terminada la instalación será necesario esperar de 24 a 48 h para juntear de tal manera que el adhesivo haya secado perfectamente y no quede humedad atrapada.
- Utilice **SET JUNTA FINA** para juntas menores a 3 mm o **SET JUNTA GRUESA** para juntas mayores a 3 mm.

RENDIMIENTO TEÓRICO
Rinde aproximadamente de 2.5 a 3.5 m^2 dependiendo de las prácticas de instalación, superficie y tipo de piedra a instalar.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Color	Visual	Pasta Gris
Tiempo abierto por el método de porcentaje cubierto	NMX-C-420	15 min
Resistencia a la tensión en función al tiempo	NMX-C-420	5 kgf/cm^2 mínimo a los 10 min
Resistencia a la compresión 28 días	NMX-C-420	125 kg/cm^2 mínimo
Deslizamiento máximo	NMX-C-420	0.5 mm

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. (Temperatura = 23 ± 3 °C; Humedad relativa = 50%)

ALMACENAJE/VIDA ÚTIL
SET FACHABOND debe almacenarse bajo techo, en un lugar seco y sobre tarimas. Por tratarse de un producto que contiene cemento, se deberá tener cuidado para evitar el contacto con la humedad. En estas condiciones, **SET FACHABOND** conserva sus propiedades por 9 meses.

Este documento sustituye toda literatura publicada con anterioridad.
DERECHOS RESERVADOS 03-2003-060513094600-01

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Carr. Fed. Méx – Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. **Atención al Cliente:** 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.